



Cod.7 11188...

VIVAT SATINATO

SMALTO SINTETICO ANTICORROSIVO SATINATO

Descrizione	Smalto sintetico anticorrosivo. Satinato.
Caratteristiche	Buon potere anticorrosivo, con perfetta dilatazione del film che consente finiture satinato di qualità superiore.
Impieghi	Per interno su legno, ferro, metalli non ferrosi adeguatamente preparati.
Composizione	A base di resine alchidiche speciali e pigmenti anticorrosivi.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico	1,15 ± 0,05 kg/L a 20°C
Viscosità	170 ± 20 s a 20°C con tazza DIN 4
Volume solido	40% ± 2%
Brillantezza	15 ± 2 unità a 60°
Applicazione	A pennello, rullo, spruzzo.
Diluizione in volume	3-5% con diluente 127 per sintetici.
Resa	10- 11 m ² /L
Essiccazione	Fuori polvere: 30 m a 20°C e 65% U.R
Sovrapplicazione	24 h a 20°C e 65% U.R.
Cicli applicativi	Preparare opportunamente il supporto eliminando tracce di ruggine, o parti non coerenti, sgrassare e pulire. Applicare due / tre mani di prodotto a seconda della necessità. In caso di condizioni ambientali più severe si consiglia di applicare preventivamente una mano di Chromidin 88. <i>Si consiglia di sovrapplicare l'antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.</i>
Colore	Bianco, nero.
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. i supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da ruggine, spazzolati , sgrassati e puliti. 2. la resa dipende dall'irregolarità e rugosità del supporto. 3. non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C. 4. per lo stoccaggio : conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo 5. Applicare in ambienti ben areati
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi:	
Smalto sintetico anticorrosivo, satinato: a base di resine alchidiche speciali e pigmenti anticorrosivi. Per interno su legno, ferro, metalli non ferrosi adeguatamente preparati. Peso specifico: 1,15 ± 0,05 kg/L Resa: 10 - 11 m ² /L	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"