

LINITOP YACHT VERNIS



Vernice trasparente protettiva e decorativa per legno

Linitop Yacht Vernis è una finitura mono componente resistente all'acqua per uso interno ed esterno. Finitura satinata o lucida.

Linitop Yacht Vernis è una vernice trasparente protettiva e decorativa per tutti i tipi di legno utilizzati nel settore della nautica. Unisce ad un alto rendimento anche una grande facilità di applicazione. Ideale per condizioni ambientali difficili e molto umide. Disponibile in due finiture: satinata e lucida.

PROPRIETA' ED UTILIZZI

- Decora e impermeabilizza il legno per lungo tempo proteggendolo dai raggi UV.
- Assicura un'efficace protezione ai supporti esposti alle intemperie in condizioni climatiche difficili.
- Particolarmente indicata per resistere a: nebbia, neve, pioggia, acqua salata ecc...
- Ideale per supporti costantemente esposti ad una forte umidità come bagni o imbarcazioni.
- Arricchito di resine alchidiche flessibili che garantiscono un'ottima resistenza alle variazioni dimensionali del legno.
- Grande facilità di applicazione. Garantisce una eccellente ed agevole stesura a pennello.
- Evita la formazione di bolle e non si sfoglia.
- Lavabile.

- Esiste in versione satinata e lucida.
- Trasparente. Permette di conservare l'aspetto naturale del legno.
- Protegge e decora porte, serramenti, finestre, mobili, imbarcazioni (al di sopra della linea di galleggiamento) ecc...
- Ideale per tutti i tipi di legno vecchi e nuovi ad eccezione di quelli contenenti anti-ossidanti (ad es. Iroko..).

FINITURE DISPONIBILI



Satinato

Lucido



Applicazione di **Linitop Yacht Vernis**



Caratteristiche tecniche

- Composizione: Resine alchidiche modificate e resine poliuretaniche.
- Densità (a +20°C): 0.935 ± 0.05.
- Punto d'infiammabilità: >60°C.
- Viscosità: Liquido semi-fluido.
- Estratto secco: 58% ± 3.
- COV: Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 400 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 400 g/l di COV.
- Durata: 2 anni minimo nel suo imballaggio originale chiuso ermeticamente.
- Conservazione: conservare al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.
- Aspetto all'apertura della confezione: liquido ambrato.
- Aspetto dopo essiccazione: satinato - lucido
- Tinte: Incolore
- Diluizione: Pronto all'uso.
- Condizioni di applicazione: rispettare le condizioni e le istruzioni fornite dal produttore. Non applicare in presenza di temperature inferiori a + 10°C o superiori a + 25°C. Uniformarsi alle regole di buona condotta stabilite in materia dalle più recenti pubblicazioni tecniche.
- Essiccazione (a +20°C e 50% di umidità relativa): fuori polvere: 5 H - Riverniciabile: 24 H.
- Classificazione: Famiglia 1 – Classe 4a (secondo classificazione NBT 22-003 e NFT 36-005).
- Sicurezza: consultare la scheda di sicurezza e i testi presenti sull'etichetta della confezione, conformi alla legislazione vigente.

Preparazione della superficie

- Si applica su legno il cui utilizzo, natura, qualità, trattamento e preparazione sono conformi alle regole di buona condotta stabilite in materia dalle più recenti pubblicazioni tecniche. Le responsabilità in merito alla corretta individuazione e preparazione del supporto sono da attribuirsi esclusivamente all'applicatore.
- Il legno deve essere asciutto, pulito, sano ed eventualmente preparato (se necessario sgrassare, carteggiare e rimuovere la polvere), oltre che non

ghiacciato o ricoperto di brina.

● SU LEGNO NUOVO:

Carteggiare con grana 180 per ottimizzare l'apertura dei pori del legno.

● SU LEGNO GIÀ VERNICIATO:

L'applicazione è possibile se la finitura precedente risulta essere in buono stato. Procedere tuttavia con una leggera carteggiatura grana 280 su tutta la superficie.

● SU LEGNO VECCHIO VERNICIATO IN BUONO STATO:

Eliminare eventuali parti friabili e successivamente procedere con smerigliatrice per garantire un migliore aggrappaggio.

● SU LEGNO VECCHIO CON PRECEDENTI FINITURE IN CATTIVO STATO (SFOGLIATE O CREPATE):

Ripartire il supporto al suo stato originale carteggiando o sverniciando tutta la superficie.

N.B.: Dopo la carteggiatura pulire accuratamente il supporto.

Attrezzi per l'applicazione

- Pennello
- Rullo
- Pistola

Istruzioni prima dell'applicazione

- Pronto all'uso. Non diluire e mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione.
- Non applicare in presenza di una temperatura dell'aria e del legno inferiore a + 10°C o superiore a + 25°C. Un'essiccazione ottimale si otterrà in presenza di umidità relativa pari al 50%
- Uniformarsi alle regole di buona condotta stabilite in materia dalle più recenti pubblicazioni tecniche.
- Proteggere adeguatamente le superfici che non devono essere trattate.
- L'umidità del legno non dovrà essere superiore al 12%.
- Se applicata in interni ventilare bene l'ambiente.

Applicazione

● A seconda dello stato del supporto attenetevi alle seguenti istruzioni:

● LEGNO IN ESTERNO:

● Legno nuovo o rimesso a nuovo:

Carteggiare con grana 180 per favorire l'apertura dei pori e successivamente applicare due mani di Yacht Vernis.

Attendere almeno 24 ore tra una mano e l'altra.

Per ottenere un lavoro perfetto, carteggiare tra una mano e l'altra con grana 280 avendo cura di rimuovere i residui della carteggiatura.

Su supporti molto assorbenti applicare anche 3 mani.

● Legno vecchio verniciato:

Attenersi alle istruzioni contenute nel paragrafo "Preparazione del supporto" e successivamente applicare 2 mani di Yacht Vernis.

● Legno ingrigito:

Rimuovere l'ingrigimento con Wood Cleaner e successivamente sul supporto asciutto e pulito applicare 3 mani di Yacht Vernis.

● Legno annerito precedentemente trattato con olii:

Rimuovere l'olio con Wood Oil Cleaner + Wood Cleaner e successivamente sul supporto asciutto e pulito applicare da 2 a 3 mani di Yacht Vernis a seconda della porosità del legno.

● Legno da sverniciare:

consultateci al riguardo.

● LEGNO IN INTERNO:

Legni teneri: applicare da 1 a 2 mani di Yacht Vernis sul supporto adeguatamente preparato.

Legni duri: applicare da 2 a 3 mani di Yacht Vernis sul supporto adeguatamente preparato.

N.B.: Dopo la carteggiatura pulire sempre accuratamente il supporto.

Suggerimenti

● Utilizzare preferibilmente un rullo mohair a pelo corto.

● Per rimuovere le piccole imperfezioni della superficie:

a) Applicare una mano di Yacht Vernis diluito. Lasciar asciugare.

b) Applicare una mano di Bouche-Pores. Ad essiccazione avvenuta carteggiare leggermente e successivamente rimuovere i residui della carteggiatura.

c) Terminare l'applicazione con una mano di Yacht Vernis e ripetere l'operazione se necessario.

● Applicare Yacht Vernis nel senso delle venature del legno; incrociare le passate per rendere la stesura omogenea.



● Fondo colorato prima della finitura:

a) Applicare una mano colorata di Linitop Prim & Finish.

b) Dopo l'asciugatura, senza necessità di carteggiare, terminare l'applicazione con 2 mani di Yacht Vernis avendo cura di carteggiare tra la prima e la seconda mano.

● Per ottenere una finitura perfetta, arrotondare gli angoli del legno carteggiando manualmente e avendo cura di rimuovere i residui della carteggiatura.

● Prestare attenzione alle scanalature e ai bordi del legno.

● In caso di applicazione con pistola, intervenire lisciando il prodotto con un pennello per evitare colature del prodotto e agevolare l'assorbimento.

● Diluire la prima mano con un 5 – 10% di Acquaragia, anche in caso di applicazione con pistola.

Resa

● **18 m² per litro.** La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione e dallo stato del supporto.

Manutenzione

● **Manutenzione periodica:** applicare da 1 a 2 mani di Yacht Vernis a seconda dello stato del supporto; spazzolare o carteggiare leggermente prima di applicare il prodotto.

● **Manutenzione tardiva su supporti molto danneggiati:** riportare il legno al suo stato originale mediante carteggiatura o sverniciatura e successivamente applicare da 2 a 3 mani di Yacht Vernis a seconda della porosità del legno.

N.B.: Dopo la carteggiatura pulire accuratamente il supporto.

Pulizia degli attrezzi

● Pulire tutti gli attrezzi con acquaragia mentre sono ancora umidi. Se il prodotto essicca gli attrezzi devono essere puliti con uno sverniciatore. Attenzione: gli stracci sporchi di prodotto devono essere inzuppati d'acqua prima di essere gettati via definitivamente. Rischio di autocombustione. Gli stracci sporchi che si creano durante l'applicazione devono essere temporaneamente riposti in un contenitore metallico contenente dell'acqua prima dello smaltimento definitivo.

Informazioni generali

● La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda siano accurate. LINITOP International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@durieu.com o il distributore LINITOP nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti LINITOP menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

Sicurezza

● Tenere fuori dalla portata dei bambini. Fare riferimento alla scheda di sicurezza e al testo presente sull'etichetta.

Scheda di sicurezza disponibile su richiesta a questo indirizzo: info@bulova-pennelli.com