

## 21000050 **BIANCO TITANO** per muri nuovi



Prodotto per la verniciatura in mano unica dei muri nuovi, raggiunge un elevato punto in bianco e ottima copertura. Adatto sia all'esterno e all'interno per la sua superficie opaca, ha una elevatissima resa.



<b>Data di revisione</b>	14 febbraio 2017
<b>Composizione</b>	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, vinilacrilica Classificata secondo UNI 8681: B4.C.O.A.2.HB
<b>Proprietà principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• per muri nuovi</li><li>• aspetto opaco</li><li>• eccellente punto di bianco</li></ul>
<b>Impieghi</b>	In edilizia come pittura murale lavabile supercoprente per interni ed esterni. Può essere usata per la verniciatura di pareti anche in mano unica, sebbene due mani siano consigliate più per ragioni di uniformità che di copertura. Il suo aspetto opaco, lievemente calcinato, ne fa il prodotto ideale per le pitturazioni di stile mediterraneo.
<b>Colore</b>	Bianco

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,700 +/- 0,030
PH	C030		8,5 +/- 0,5
Viscosità Brookfield @ 200 rpm	C054	cP	3.500 +/- 200
Granulometria	EN ISO 13300	µm	100 fine
Rapporto di contrasto	EN ISO 13300		Classe 2 (7 m <sup>2</sup> /l)
Resistenza alla spazzolatura ad umido	EN ISO 13300		Classe 2
Essiccazione in profondità		Ore	24-48

### Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
. Diluente	Acqua.
. Diluizione	Rullo 15-20%, pennello 20-25%, airless 25-30%

- . Miscelazione Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
- . Resa teorica 8-10 m<sup>2</sup>/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

---

### Ciclo applicativo

#### SUPPORTI NUOVI

Devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di fissativo isolante all'acqua Titancriil 2340.0003 oppure di fissativo isolante a solvente Titalprimer 2320.0100, aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento uniforma l'assorbimento del supporto riducendo il rischio di formazione di macchie e riduce il consumo di idropittura.

Per applicazione all'interno usare come fissativo il Titanvil 2340.0002 o il Titancriil 2340.0003 diluiti con acqua sino ad un rapporto massimo di 1:5.

All'esterno si ottengono migliori risultati usandocome fissativo il Titalprimer 2320.0100 diluito con il 20-30% di Diluente Nitro 9210.0012 in funzione dell'assorbimento del supporto.

#### SUPPORTI GIA' PITTURATI

Asportare le vecchie pitture in fase di distacco mediante raschiatura e spazzolatura o sverniciatura nei casi in cui la vernice non venga via con facilità in tutti i punti. Anche le pitture a tempera devono essere asportate mediante lavaggio. La prima mano di 21000050 BIANCO TITANO va data un po' più diluita delle successive per favorire la penetrazione nel supporto.

---

### Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

### Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

### Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

---

### Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

A/A - , massimo 30 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in BIANCO TITANO pronto all'uso: 12.460 g/l.

---

### Voci di Capitolato

Applicazione di 1 o 2 mani di 21000050 BIANCO TITANO, per muri nuovi, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

---

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

---