

23400010 **SIL-AQUA** idrorepellente all'acqua



Prodotto idrorepellente silossanico all'acqua per pietra naturale, mattone a vista, terracotta, tufo e cemento a vista. Lascia inalterata la traspirabilità del supporto e dopo l'asciugatura è invisibile.



Data di revisione	20 febbraio 2017
Composizione	Prodotto per impregnazione superficiale a saturazione, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaco, silossanico. Classificata secondo UNI 8681: G1.C.0.A.2.GB
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• traspirante• idrorepellente per materiali naturali• invisibile
Impieghi	Idrorepellente silossanico all'acqua, impiegato in edilizia, su supporti minerali assorbenti, quali opere in pietra naturale, mattone a vista, terracotta, tufo e strutture in cemento lasciate a vista.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022		1,000 +/- 0,030
Viscosità tazza Ford n°4	C042		11,0 +/- 2,0
Stabilità gelo/disgelo			buona
Essiccazione fuori polvere		min	10-20
Essiccazione in profondità		giorni	5-6

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Rullo, pennello
. Diluente	Acqua.
. Diluizione	Pronto all'uso
. Miscelazione	Agitare prima dell'uso
. Resa teorica	7-10 m ² /l in funzione dell'assorbimento del supporto

Ciclo applicativo

Applicare in più mani intervallate di 30-40 minuti, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Per ottenere il massimo risultato applicare il prodotto fino a rifiuto, facendo una prova su una piccola porzione.

Evitare le colature e curare che nelle attaccature non si formi accumulo di materiale che asciugando darebbe luogo ad aloni difficilmente rimovibili.

Eventuali parti sfarinanti devono prima essere consolidate e le crepe stuccate.

Applicare su superfici asciutte e con tempo bello.

La durata dell'effetto è di qualche anno.

Note

Su supporti poco assorbenti, pietra naturale compatta, marmo, cemento armato, si consiglia di fare una prova preliminare, affinché il prodotto sia perfettamente assorbito e non rimanga in superficie lasciando aloni.

Non è consigliato su prodotti a base calce se non dopo almeno un mese dall'applicazione della stessa.

Pennelli ed attrezzi per l'applicazione si puliscono facilmente lavandoli subito con acqua.

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

Prodotto non regolamentato

Voci di Capitolato

Fornitura e applicazione di 23400010 SIL-AQUA, idrorepellente all'acqua, idoneo per l'impregnazione di supporti murali nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresa la protezione delle aree non interessate dall'intervento, trasporti e smaltimento materiali.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
