

72700401 SANOLEGNO CERATO TRASPARENTE

finitura cerata per legno a vista



Vernice satinata trasparente, ideale come prodotto di fondo e finitura. È idrorepellente e protegge dagli agenti atmosferici. Si asciuga rapidamente e non si sfoglia.



Data di revisione	03 marzo 2017
Composizione	Pittura per impregnazione superficiale semplice, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, semilucida, acrilica. Classificata secondo UNI 8681: B0.C.0.A.1.FA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• rapida essiccazione• elevata resistenza all'esterno• idrorepellente
Impieghi	Impregnante e finitura all'acqua ad effetto cera usato in edilizia e nel "fai da te" per i cicli di verniciatura del legno. Consigliato sia per uso interno che esterno offre ottime caratteristiche di resistenza e durata. Contiene uno speciale filtro UV che protegge il legno dai raggi ultravioletti e dagli agenti atmosferici, senza alterarne l'aspetto a poro aperto.
Colore	Trasparente base, tinte di cartella. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,020 ± 0,050
Viscosità tazza Ford n°4	C042	sec	30 ± 5
Residuo secco	C033	%	28,0 ± 2,0
Essiccazione fuori polvere		min	5-10
Essiccazione al tatto		Ore	1
Essiccazione in profondità		Ore	6
Sovraverniciabilità		Ore	4

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, spruzzo, immersione, straccio.
. Diluente	Acqua

- . Diluizione Il prodotto è pronto all'uso . La prima mano si consiglia di diluire al 3-5% con acqua per favorire l'impregnazione del legno.
- . Resa teorica 10-12 m²/l in funzione dell'assorbimento del supporto

Ciclo applicativo

LEGNO NUOVO

Carteggiare con carta abrasiva fine nella direzione della venatura.

Applicare una prima mano di SANOLEGNO CERATO TRASPARENTE tal quale, a pennello, nella tinta legno prescelta uniformando il prodotto nel senso della venatura. Dopo 12-24 ore, carteggiare leggermente ed applicare una seconda mano.

LEGNO GIA' VERNICIATO CON FLATTING O VERNICI COPRENTI

Rimuovere completamente le vecchie vernici fino ad arrivare al legno utilizzando i metodi più appropriati.

Procedere, quindi, come per il legno nuovo.

Note

Il supporto deve presentarsi asciutto e ben pulito.

Le mani successive alla prima vanno applicate, in ogni caso, quando la mano precedente è secca in profondità.

Allungamenti dei tempi di essiccazione si possono verificare in alcune condizioni applicative senza che si pregiudichi la qualità del prodotto. Nel caso di applicazioni all'esterno verificare che la superficie sia perfettamente asciutta ed, eventualmente, attendere od asciugare.

Avere cura di mescolare molto bene il prodotto prima dell'applicazione per omogeneizzare eventuali possibili depositi.

Lotti di produzione differenti del prodotto, nelle tinte legno, potrebbero avere sfumature differenti, verificare prima di iniziare l'applicazione.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

F/A - , massimo 130 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in SANOLEGNO CERATO TRASPARENTE pronto all'uso: 26.650 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di 72700401 SANOLEGNO CERATO TRASPARENTE, finitura cerata per legno a vista, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
