

74200401 SAM.O.VER TRASPARENTE INCOLORE elegante finitura cerata



Vernice satinata, è idrorepellente e ideale come prodotto di fondo e di finitura. Studiata per la verniciatura di infissi, scuretti, tapparelle, porte, cancellate in legno. Protegge dagli agenti atmosferici e non si sfoglia.



Data di revisione

03 marzo 2017

Composizione

Pittura per impregnazione superficiale semplice, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, semilucida, alchidica.

Classificata secondo UNI8681: B0.A.O.B.1.AB

Proprietà principali

- elegante effetto estetico
- elevata resistenza all'esterno
- idrorepellente

Impieghi

Prodotto impregnante colorato di fondo e finitura ad effetto cera per esterno ed interno. Serve a preservare, decorare e rendere idrorepellente il legno trattato. Contiene uno speciale additivo (filtro UV) che protegge il legno dai raggi ultravioletti e dagli agenti atmosferici, senza alterarne l'aspetto a poro aperto. Da luogo ad una finitura vellutata ed elegante che non degrada nel tempo per sfogliamento.

Quindi per la verniciatura finale di infissi, scuretti, tapparelle, porte, portoni, perlinati, cancellate in legno ecc.

Colore

Trasparente base, tinte di cartella.

Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche

(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	0,850 ± 0,030
Viscosità tazza Ford n°4	C042	sec	14 ± 1
Residuo secco	C033	%	39,0 ± 2,0
Essiccazione fuori polvere		min	90
Essiccazione al tatto		Ore	12-24
Essiccazione in profondità		Ore	24
Sovraverniciabilità		Ore	24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 60% Temperatura supporto min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada (dew point).
. Metodo di applicazione	Pennello, spruzzo, immersione, straccio.
. Diluente	9110.0001
. Diluizione	Pronto all'uso
. Resa teorica	14-16 m ² /l in funzione dell'assorbimento del supporto

Ciclo applicativo

LEGNO NUOVO

Carteggiare con carta abrasiva fine nella direzione della venatura.
Applicare una prima mano di SAM.O.VER tal quale, a pennello, nella tinta legno prescelta uniformando il prodotto nel senso della venatura. Dopo 12-24 ore, carteggiare leggermente ed applicare una seconda mano.

LEGNO GIA' VERNICIATO CON FLATTING O VERNICI COPRENTI

Rimuovere completamente le vecchie vernici fino ad arrivare al legno utilizzando i metodi più appropriati.
Procedere, quindi, come per il legno nuovo.

Note

Il supporto deve presentarsi asciutto e ben pulito.
Le mani successive alla prima vanno applicate, in ogni caso, quando la mano precedente è secca in profondità.
Allungamenti dei tempi di essiccazione si possono verificare in alcune condizioni applicative senza che si pregiudichi la qualità del prodotto. Nel caso di applicazioni all'esterno verificare che la superficie sia perfettamente asciutta ed, eventualmente, attendere od asciugare.
Avere cura di mescolare molto bene il prodotto prima dell'applicazione per omogeneizzare eventuali possibili depositi.
Lotti di produzione differenti del prodotto, nelle tinte legno, potrebbero avere sfumature differenti, verificare prima di iniziare l'applicazione.

Conservazione

In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Avvertenze

Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

F/S -, massimo 700 G/L(2010).
Valore massimo C.O.V.contenuto in SAM.O.VER TRASPARENTE INCOLORE pronto all'uso: 579.200 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di 74200401 SAM.O.VER TRASPARENTE INCOLORE, elegante finitura cerata, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

