



# Durum Satinato

## Scheda tecnica

COD. 106/...

Smalto antiruggine sintetico a finitura satinata con ottime proprietà anticorrosive e decorative.

Si distingue per la facilità di applicazione, essendo leggermente tixotropico “non gocciola e non cola” e per le caratteristiche di resistenza e durata nel tempo.

E' caratterizzato da buona dilatazione e da un aspetto estetico di grande pregio.

E' particolarmente indicato per la pitturazione di supporti interni ed esterni: verniciatura di porte, mobili, finestre, infissi, ringhiere etc.

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	Satinato	
COMPOSIZIONE	legante a base di resine alchido uretaniche	
PESO SPECIFICO	1,30 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup> a 20°C	
VISCOSITÀ BROOKFIELD	2000 ± 1000 cP	G3 V10 a 20 °C
RESIDUO SECCO	67,0 ± 0,5 % p/p	
BRILLANTEZZA	35 ± 5 a 60°C	

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”

### COLORE

Bianco, nero, tinte di cartella,



## CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	<b>ESSICCAZIONE*</b> (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	fuori polvere: 2 ore per ricopertura: 24 ore completa: > 48 ore
	<b>RESA PRATICA</b>	11-12 m <sup>2</sup> /L per mano in funzione del supporto
	<b>DILUIZIONE</b> In volume	applicazione a pennello, rullo: 3-5% con diluente 700 o 900 applicazione a spruzzo: 10% con diluente 703
	<b>ATTREZZI</b>	pennello, rullo, spruzzo

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** ferro esente da calamina e ruggine non aderente, legno.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.

Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata o sabbatura o decapaggio chimico; le vecchie pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate.

	FERRO NUOVO		LEGNO NUOVO		SUPPORTI GIÀ VERNICIATI (con pitture ben ancorate)	
<b>FONDO</b>	<b>DURUM SATINATO</b>	<b>1 MANO</b>	<b>BIOFER o CASABELLA</b>	<b>1 MANO</b>	-	
<b>FINITURA</b>	<b>DURUM SATINATO</b>	<b>2 MANI</b>	<b>DURUM SATINATO</b>	<b>2 MANI</b>	<b>DURUM SATINATO</b>	<b>2 MANI</b>

In caso di condizioni ambientali molto severe si consiglia l'applicazione preventiva di una mano di Biofer.

Nel caso in cui l'antiruggine sia stata applicata da più di 72 ore è bene procedere ad una leggera carteggiatura prima dell'applicazione della finitura.

## VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	Smalto antiruggine sintetico per finiture satinato con buone proprietà anticorrosive e decorative: a base di resine alchido uretaniche
<b>RESIDUO SECCO</b>	<b>67,0 ± 0,5 % p/p</b>
<b>PESO SPECIFICO</b>	<b>1,30 ± 0,03 g/cm<sup>3</sup> a 20 °C</b>

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C e con umidità relativa superiore all' 85%. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Applicare in ambienti ben areati.

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.*

*Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».*

CQ Rev. 4 - Aprile 2013

**“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”**



Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 Genova • Via Macaggi, 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it