

23400090 SILOFIX WHITE

primer acril-silossanico



Primer a base di emulsioni silossaniche, ideale per tutte le superfici che devono essere consolidate durante i cicli di verniciatura con Silopaint. Mantiene la traspirabilità dei supporti verniciati.



Data di revisione	16 marzo 2017
Composizione	Pittura per impregnazione superficiale semplice, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, siliconica. Classificata secondo UNI 8681: B0.C.0.A.2.GA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• buona traspirabilità• alto potere consolidante
Impieghi	Come mano d'imprimatura e consolidamento nei cicli di verniciatura con prodotti silossanici su intonaco assorbente, cemento-armato ed altri supporti cementizi che presentano sfarinamento.
Colore	Bianco semicoprente

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022		1,090 ± 0,040
Viscosità tazza Ford n°4	C042		23 ± 3
Stabilità gelo/disgelo			buona
Diametro delle particelle		µm	0,045 circa
Essiccazione in profondità		ore	2-3
Sovraverniciabilità		ore	4-6

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Diluire il prodotto con acqua in rapporto da 1:1 a 1:3 in funzione dell'assorbimento del supporto.
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	15-20m/l per prodotto diluito 1:3, per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo	Generalmente una mano è sufficiente, ma per supporti molto assorbenti (per esempio su scagliola) può rendersi necessaria una seconda mano da applicare quando la prima è perfettamente asciutta (dopo 4 - 6 ore).
Note	La migliore applicazione viene fatta a pennello perchè favorisce al massimo la penetrazione nel supporto. Pennelli ed attrezzi per l'applicazione si puliscono facilmente lavandoli subito con acqua. Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.
Conservazione	Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.
Avvertenze	Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.
Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006	H/A - , massimo 30 G/L(2010). Valore massimo C.O.V.contenuto in SILOFIX WHITE pronto all'uso: 9.680 g/l.
Voci di Capitolato	Fornitura e applicazione di 23400090 SILOFIX WHITE, primer acril-silossanico, idoneo per l'impregnazione di supporti murali nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresa la protezione delle aree non interessate dall'intervento, trasporti e smaltimento materiali.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
