



REACTIV LEAF BRONZE

RIVESTIMENTO REAGENTE EFFETTO BRONZO

Descrizione	Primer effetto bronzo applicabile su supporti preparati secondo le istruzioni che seguono. Questo primer, in combinazione con l'applicazione di BRONZE SPIRIT*, permette di ottenere degli effetti decorativi di ruggine blu naturale. Inodore.
Destinazione	REACTIV LEAF BRONZE si applica su tutti i supporti opportunamente preparati, sani, puliti e asciutti. Non è necessario applicarlo sopra supporti ferrosi perché BRONZE –SPIRIT* agisce direttamente sul metallo. Su supporti di difficile adesione (plastica, vetro, ceramica, acciaio inox, metalli non ferrosi ecc.) applicare preventivamente ABSOLUTE PRIMER*. Su supporti sensibili agli acidi come nel caso di alcune tipologie di materiali plastici o su legni tanninici come la quercia o il castagno, applicare preventivamente BLOCKING PRIMER*.
Caratteristiche tecniche	Aspetto : Rivestimento reattivo colore bronzo Natura : A base di pigmenti specifici Densità : 1,09 ± 0,03 Residuo Secco : 26 ± 3% COV : Valore limite UE per questo prodotto (cat A/I) : 200 g/L COV (2010). Questo prodotto contiene al massimo: 50 g/L COV. Rendimento : 5 m ² /L in base alla porosità del supporto e all'effetto decorativo desiderato Pulizia attrezzi : Con acqua dopo l'uso. Stoccaggio : Massimo 1 anno lontano dal gelo e temperature elevate
Applicazione	Mescolare bene prima dell'uso. Non diluire il prodotto. Su supporti di difficile adesione (plastica, vetro, ceramica, acciaio inox, metalli non ferrosi ecc.) applicare preventivamente ABSOLUTE PRIMER*. Su supporti sensibili agli acidi come nel caso di alcune tipologie di materiali plastici o su legni tanninici come la quercia o il castagno, applicare preventivamente BLOCKING PRIMER*. Applicare una mano di REACTIVE LEAF BRONZE con pennello o rullo con pelo di lunghezza media in modo da coprire interamente la superficie del supporto, che dovrà essere sano, asciutto, pulito e correttamente preparato. Attendere 6 ore prima di applicare una seconda mano di REACTIVE LEAF BRONZE e successivamente, aspettando non più di 5 minuti, spruzzare BRONZE SPIRIT* sul REACTIVE LEAF BRONZE ancora umido, in modo da attivarlo al fine di creare l'effetto ruggine blu naturale.
Suggerimenti	Picchiando il supporto con la punta di un pennello in maniera del tutto casuale si potrà creare un effetto di ruggine blu ad aspetto veramente naturale Nel caso fosse necessario cambiare o correggere alcune decorazioni dopo la loro asciugatura completa, applicare nuovamente REACTIVE LEAF BRONZE e/o BRONZE SPIRIT secondo le istruzioni sopra esposte.
Sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza e il testo presente sull'etichetta. Prodotto conforme alla legislazione vigente.
Edizione	Luglio 2017

* Stesso Fabbricante

Rendimento	Materiale di applicazione	Temperatura di applicazione	Essiccazione	Pulizia attrezzi
± 5 m ² /L	Pennello / rullo - rullino	tra +5°C e +25°C	Minimo 6 ore	Acqua

OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13



Owatrol Spirit
è un marchio

Tutte le nostre soluzioni su:
www.owatrol.com

