



Cod.7 76500000- 776520...

DUROLACK SETA

FINITURA CERATA PER LEGNO

Descrizione	Finitura alchidica per legno ad effetto cerato.
Caratteristiche	Non sfogliante. Protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici grazie all'impiego di cere selezionate. Esalta la venatura del legno. Lievemente tixotropico.
Impieghi	Per interno ed esterno su ogni tipo di legno.
Composizione	A base di resine alchidiche oleuretaniche in soluzione e specifici additivi.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico	0,93 ± 0,03 kg/L a 20°C
Viscosità	70 ± 20 s a 20°C con tazza DIN 4
Volume solido	36% ± 2%
Applicazione	A pennello, spruzzo.
Diluizione in volume	Pronto all'uso.
Resa	12 - 13 m ² /L per mano in relazione all'assorbimento del legno.
Essiccazione	Fuori polvere: 3 h a 20°C a 65% U.R.
Sovrapplicazione	24 h a 20°C a 65% U.R.
Cicli applicativi	Eliminare tracce di resina, sporco e polvere. Eliminare vecchie vernici e riportare a legno. Carteggiare per uniformare gli assorbimenti. Applicare una o più mani di impregnante Afradecor o Lignotex. Ricoprire con una o due mani di finitura Durolack Seta. In caso di ripristini carteggiare asportando le parti non coese e applicare 2-3 mani di prodotto. Una leggera carteggiatura tra le mani, migliora l'aspetto estetico del ciclo.
Colore	Incolore – Tinte di cartella – Tinte realizzabili a sistema tintometrico
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none">1. Mescolare con cura prima e durante l'applicazione. Una non perfetta miscelazione può determinare una disuniformità di tinta a lavoro finito.2. L'effetto estetico finale è in funzione del tipo di legno e delle modalità applicative; si consiglia una prova preliminare.3. Applicare su legno nuovo, pulito, sgrassato e carteggiato, con umidità non superiore al 17%.4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo fresco ed asciutto.6. Applicare in ambienti ben areati
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto a preventivi:	Finitura alchidica per legno ad effetto cerato: a base di resine alchidiche oleuretaniche in soluzione e specifici additivi. Per applicazioni su legno all'interno ed esterno. Peso specifico: 0,93 ± 0,03 kg/L Resa : 12 - 13 m ² /L per mano in relazione all'assorbimento del legno.

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"